



#### Balení

- Plechovka 400 ml

#### Barva

- Nažloutlá

## Technický list

### TL 07.84 FIXACE PAROZÁBRAN

#### Výrobek

Vysoce kvalitní fixační lepidlo na bázi pryže

#### Vlastnosti

- Výborná odolnost vůči vyšším teplotám, vlhkosti a stárnutí
- Rychlá a vysoká prvotní adheze
- Dlouhý otevřený čas
- Možnost regulace rozptýlu.
- Tenkovrstvé lepení
- Vysoká počáteční adheze

#### Použití

- Pro fixaci a lepení parotěsných fólií na kovové profily
- Lepení na minerální vlny
- Tenkovrstvé lepení a fixace fólií mez sebou navzájem
- Díky nastavitelné trysce lze sprejovat „plošně“ nebo „přesně.“

#### Technické údaje

Základ		Modifikovaná pryž	
Aplikační teplota	°C	10-40°C	
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +10°C až 25°C)



## **Podklad**

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a olej.

## **Pokyny**

Před aplikací plechovku řádně protřepejte ( minimálně 30x). Lepidlo se nanáší rovnoměrně na podklad ze vzdálenosti 10-15cm. Po nanesení je nutné lepidlo nechat odvětrat po dobu minimálně 2 minut, teprve potom lze fólie fixovat. Během otevřené doby je možné provádět korekce.

## **Omezení**

Lepidlo slouží pouze jako pomocný spoj, nenahrazuje parotěsné pásy.

## **Čištění**

Materiál: ihned technickým benzínem.

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

## **Bezpečnost**

Viz Bezpečnostní list 07.84

## **Aktualizace**

Aktualizováno dne: 03.03.2023

Vyhotoveno dne: 17.10.2022

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*