

# Baumit SanovaPre / Baumit Sanační přednástřík

## Sanační podhoz („špric“)



- **Vysoce výkonný kontaktní můstek**
- **Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi**
- **Certifikovaný podle WTA**

**Výrobek** Průmyslově vyráběná suchá omítková směs se síranovzdorným cementem, určená pro ruční zpracování. Součást sanačních systémů Baumit Sanova. Pro exteriér i interiéru.

**Složení** Síranovzdorný cement, omítkový písek, přísady.

**Vlastnosti** Odolný solím, omezuje transport solí, vysoce paropropustný, odpovídá požadavkům směrnice WTA.

**Použití** Kontaktní můstek pro přípravu minerálních podkladů, suchých nebo vlhkých, taktéž i solemi zatížených, před omítáním v exteriéru a interiéru. Ke sjednocení nasákavosti a zvýšení přídržnosti následně nanášených sanačních omítkových směsí.

**Technické údaje**

Klasifikace:	GP – CS IV dle ČSN EN 998-1
Reakce na oheň:	A1
Faktor difúzního odporu $\mu$ :	$\leq 25$
Součinitel tepelné vodivosti:	1.110 W/m.K Tabulková hodnota P=50 %

	balení 25 kg
Zrnitost	max. 4 mm
Spotřeba	cca 5 / 10 kg/m <sup>2</sup> při 50% / 100 % krytí plochy
Vydatnost	cca 2.5 / 5 m <sup>2</sup> /pytel při 100% / 50 % krytí plochy
Potřeba vody	cca 6.5 l vody/ 25 kg suché směsi

**Přídržnost:**  $\geq 0,15$  N/mm<sup>2</sup> – FP:A, B, C

**Absorpce vody:** Wc 0

**Min. technologická přestávka:** 7 dní při 100% krytí plochy

3 dny při 50% krytí plochy

**Způsob dodání** 25 kg pytel, 54 pytlů/ paleta = 1350 kg

**Skladování** V suchu, chladu, bez mrazu a v uzavřeném originálním balení 12 měsíců.

**Zajištění kvality** Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

**Bezpečnostní pokyny** Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na [www.baumit.cz](http://www.baumit.cz), anebo na vyžádání u výrobce.

**Podklad** Podklad musí vyhovovat platným normám. Musí být pevný, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný a nasákavý, povrch nesmí být vodoodpudivý.

**Příprava podkladu** V případě silného zasolení podkladu provést speciální opatření (např. očistit kartáčem solné výkvěty, ošetřit zdivo vhodným přípravkem proti působení solí, vodorovná izolace). Mechy, prorůstání řas a zazelenalá místa odstranit. Spáry ve zdivu vyškrábat do hloubky cca 2 cm a následně vyplnit vhodným materiálem (např. omítkou Baumit SanovaMonoTrass / Baumit SanovaUni)

V závislosti na druhu, nasákavosti podkladu a dle atmosférických podmínek je třeba podklad přiměřeně navlhčit.

**Zpracování** Sanační přednástrík Baumit SanovaPre zamíchat s předepsaným množstvím záměsové vody v samospádové míchačce nebo zamíchat kontinuální míchačkou. Doba mísení cca 2 min. Vždy zpracovávat obsah celého pytle. Na podklad nahazovat zednickou lžící v závislosti na navrženém sanačním systému Baumit Sanova, s 50 nebo 100% krytím plochy. Před nanášením další vrstvy dodržet technologickou přestávku:

- min. 3 dny při 50% krytí
- min. 7 dní při 100% krytí plochy.

**Upozornění a všeobecné pokyny** Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Nezpracovávat při nebezpečí mrazu ani při vysokých teplotách. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohříváčů, dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. V kombinaci s Baumit SanovaPre nepoužívat materiály na bázi sádry (např. pro upevňování ochranných rohových profilů, omítkových lišt, elektroinstalačních rozvodů apod.). Funkčnost sanačního systému závisí na přísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Je proto účelné zabránit tomuto působení vytvořením vhodného opatření (horizontální, příp. vertikální izolace).

---

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.